



AD matras voor optimale drukverlaging

Brandwerend

Deze Qpress wordt standaard geleverd met een IC hoes die brandwerend is volgens de BS 7175- Crib 7 norm. Het schuim voldoet aan BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS EN 597-1 en BS EN 597-2.

Certificeringen

Betrouwbaarheid en veiligheid staan bij ons voorop. Al onze producten voldoen aan de Europese wet- en regelgeving, MDR 2017/745 en zijn CE gemarkeerd. Deron is Iso 13485 gecertificeerd. Vanzelfsprekend!

SPECIFICATIES	Densiteit NEN EN ISO 845	Stamheid NEN EN ISO 3386-1-1	Treksterkte NEN EN ISO 1798	Rek bij breuk NEN EN ISO 1798
Toplaag	60 KG/m ³	3,7 kPa	200,0 kPa	200%
onderlaag	50 KG/m ³	3.1 kPa	90,0 kPa	130%



